



## FICHE TECHNIQUE

# KEIM IMPRESSION I&F

### 1. DESCRIPTION

Solution incolore microporeuse en phase solvant.

### 2. DESTINATION

Destinée au traitement des supports présentant des taches : bistre, goudron, nicotine, auréoles, tanins, aniline, etc.

### 3. PROPRIÉTÉS

- Hautement perméable à la vapeur d'eau.
- Non jaunissante.
- Pas de craquellement.
- Bonne adhérence.
- Prête à l'emploi.

#### Caractéristiques techniques :

- Densité (à 20°C) : env. 0,9 g/cm<sup>3</sup>
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau : S<sub>d</sub> = 0,02 m

#### Couleurs

- Transparent

### 4. APPLICATION DU PRODUIT

#### Préparation du support et mise en œuvre

Le support doit être sain, sec, propre et dépoussiéré. Appliquer l'IMPRESSION I&F non diluée sur les maçonneries présentant des taches, de préférence sur des panneaux complets afin d'obtenir un résultat homogène. Procéder à l'application en une couche pour les taches de faible intensité, en 2 couches à 5 heures minimum d'intervalle pour les supports présentant des taches plus marquées.

Toujours appliquer en couches fines. L'application d'épaisseurs trop importantes peut perturber la bonne adhérence de la peinture. Ne pas appliquer par projection (airless). Le temps de séchage de l'IMPRESSION I&F est de 5 heures minimum. Elle peut ensuite être recouverte par tout système de peinture minérale.

#### Dilution

Appliquer pur sans dilution.

#### Conditions climatiques

Température ambiante et du substrat supérieure à 5°C. Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé et par vent fort. Protéger la façade de la pluie.

#### Consommation

Environ 0,1 l/m<sup>2</sup> pour une application en 1 couche. Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

#### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils aussitôt après usage au moyen d'un diluant cellulosique.

### 5. CONDITIONNEMENT

Bidon métallique 2,5 l et 5 l.

### 6. STOCKAGE

Sous abri, 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5°C et +35°C. Ne pas exposer en plein soleil ou à la chaleur. Bien refermer les emballages entamés.

### 7. DESTRUCTION

Code CED : 08 01 11.

Ne recycler que les emballages vides.

### 8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Giscode : M-GF 0%

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections de peinture avec une éponge humide. Pendant l'application et plus particulièrement le séchage veiller à une bonne aération constante.

Travailler avec des gants et des lunettes de protection. Se protéger des projections dans les yeux et sur la peau. Ne pas manger, ni boire et pas fumer pendant l'utilisation. Tenir hors de portée des enfants.



## FICHE TECHNIQUE – KEIM IMPRESSION I&F

---

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

En cas de doute sur la surface et/ou l'application, consulter notre conseiller. Les conseils et méthodes de travail que nous fournissons tiennent compte des derniers développements de nos produits. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais déclinons toute responsabilité concernant leur application. Nous fournissons uniquement selon nos conditions générales de vente (CGV).



KEIM BELGIUM  
P.O Box 1062 / 1300 BB Almere  
+31 36 5320 620  
[www.keimexclusif.be](http://www.keimexclusif.be)  
[vente@keimpeintures.be](mailto:vente@keimpeintures.be)